

إضافة لإنتاج مونة  
غير قابلة للانكماش

البيانات الفنية	
اللسون	رمـــــــــــــــــــــــدى
الكثافة ( م <sup>٢٠</sup> )	١,٠ ± ٠,١ كجم / لتر
التعبئة	كيس ١ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس

### وصف المادة

إضافه على هيئة بودره تساعد على إنتاج مونه ذاتيه السيوله وغير قابله للانكماش ( جرات ) .

### الإستعمالات

يستمعل إنتربلاست® - زد لزيادة قوى التماسك عند عمل مونه الجراوت من الأسمنت والرمل والذى يستخدم فى :  
 ■ ملئ الفراغات والشروخ وحول الكابلات عند عمل الخرسانات سابقة الإجهاد .  
 ■ أعمال تثبيت التربة .  
 ■ ملئ الفراغات تحت الركائز فى المنشآت المعدنية .  
 ■ تبطين الأنفــــــــــــــــــــــــاق .

### المميزات

تتميز المونه المنتجه بإستعمال إنتربلاست® - زد بالخصائص التالية :  
 ■ مقاومة للــــــــــــــــصق .  
 ■ تحسين السيولة والإنسيابية .  
 ■ زيادة قوة الإلتصاق والتماسك .  
 ■ زيادة الحجم للمونه الرطبــــــــــــــــه .  
 ■ القضاء على ظاهرة الإنكماش بعد الجفاف .

### التطبيق والإستخدام

#### الجرعة :

■ ٢ % من وزن الأسمنت

( كيس وزنه ١ كجم لكل ٥٠ كجم أسمنت )

#### الإستخدام :

■ يضاف مباشرة الى الأسمنت والماء فى أثناء عملية الخلط كما يمكن إضافة الرمل بالكمية المطلوبة .

#### نصائح هامة :

■ فى حالة الخرسانة سابقة الإجهاد حيث جرى صب المونه ميكانيكياً يجب أن يتم الخلط لمدة ٤ دقائق .  
 ■ لا يصلح للإستعمال مع الأسمنت المحتوى على Fly Ash .

### تعليمات الأمان

**البيئة :** لا تتخلص من المادة فى مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .  
**النقل :** لا خطورة فى نقله .  
**إحتياطات الأمان :** إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء واستشارة الطبيب دون تأخير .  
**السمية :** غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندة .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني



النشرة  
تعليمات