

البيانات الفنية

اللبنون	أبيض
الكثافة (م ^{٢٠})	١,٠١ ± ٠,٠١ كجم / لتر
التعبئة	جراركن ٢٠,٥ كجم براميسل ٢٠٠ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس

وصف المادة

مستحلب مطاطى يضاف الى الخلطات الأسمنتية التى يتطلب لها قوة التصاق جيدة بالإضافة لكونها عازلة ومقاومة للماء .
متوافق مع المواصفات الأمريكية :

ASTM C-1059 -91

الإستعمالات

سيكا بوند® - إل إيه هو مستحلب ذو كفاءة عالية يزيد من كفاءة المونة الأسمنتية مثل :

- مونة الترميم والأرضيات التبتطين المقاومة للتآكل والبىرى .
- مونة المبانى (الحجر والطوب) .
- أعمال الطرطشة والبياض وإصلاح وترميم الخرسانة ومونة لصق البلاط والسيراميك .
- كمونة رابطة بين الخرسانة الجديدة والقديمة .

إرشادات التطبيق

- يضاف سيكا بوند® - إل إيه عامة الى المياة النظيفة المستعملة فى الخلط وعند الإستعمال كطرطشة لمونة البياض يخفف سيكا بوند® - إل إيه بالماء بنسبة ١ : ١ مخلوط بأسمنت طازج ثم تدهن بالفرشاة ثم تطبق المونة بينمسا المخلوط لسم يجف (طرى على طرى) .
- ويمكن إضافة مزيد من مادة سيكا بوند® - إل إيه إذا لزم الأمر .

تعليمات الأمان

البيئىة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .

النقل : لا خطورة فى نقله .

إحتياطات

الأمن : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .

السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .

المميزات

سيكا بوند® - إل إيه يضاف الى ماء الخلط ليعطيه الخواص الآتية :

- قوة التصاق جيدة جداً ومرونة أعلى .
- زيادة قوة مقاومة التآكل والبىرى .
- غير سام .
- تقليل الإنكماش ومقاومة عالية وعزل الماء .
- زيادة المقاومة للكيمياويات .

ملحوظة : سيكا بوند® - إل إيه لا تتحلل (تفقد كونها مستحلب) حتى لو وضعت فى ظروف عالية القلوية .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

- عامة يتم التخفيف بنسبة ١ : ٢,٥ جزء من الماء وكمادة رباط تستعمل كما هى أو تخفف بنسبة ١ : ١ جزء من الماء .
- سطح الخرسانة يجب أن يكون سليماً ونظيفاً وخال من أية زيوت أو شحوم أو بقايا حبيبات الأسمنت أو أى أجزاء مفككة .
- بالنسبة للأسطح المسامية يجب أن تشبع بالماء تماماً وتصل الى درجة السطح الجاف المشبع (S.S.D) .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني