

## البيانات الفنية

بودرة هيدروفوبيك - طارد للماء	الشكل
بيج	اللون
0,9 ± 0,1 كجم / لتر	الكثافة
عبوة بلاستيك 1 كجم	التعبئة
12 شهر في العبوات الأصلية حسب أصول التخزين	الصلاحية
في مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس والصقيع	التخزين

## تعليمات الأمان

- البيئية :** لا تتخلص من المادة في مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- النقل :** لا خطورة فى نقله .
- إحتياطات الأمان :** إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية :** غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .

## وصف المادة

إضافة مانعة لنفاذية المياه على صورة بودرة جاهزة للاستعمال لمونة الأسمنت مع الرمل .

## الإستعمالات

يستعمل سيكاليت® كعازل ومقاوم للماء فى مونة الأسمنت مع الرمل لبياض الحوائط ، واجهات الأبنية ولياسة الأرضيات ، مونة ترميم .

## المميزات

- يمتاز سيكاليت® بإحتوائه على مواد غالقة للمسام ومواد عازلة للماء التى تعطى الفوائد التالية :
- تحسين التشغيلية دون زيادة الماء .
  - زيادة خاصية عدم النفاذية .
  - خضالى مسن الكلوريدات .

## التطبيق والإستخدام

**الجرعة :**

- 2 % من وزن الأسمنت

**الإستخدام :**

- تضاف مادة سيكاليت® الى الخليط الجاف مع التقليب والخلط قبل إضافة الماء .

النشرة  
إجراءات

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني