

سيتوكس يو

مسحوق للصلق القيشاني والسيراميك.

وصف المنتج:

- مركب من الأسمنت المعالج كيميائياً بلدائن صناعية ومواد مالئة خاصة.
- سيتوكس يو يوفى المواصفات القياسات الأوروبية الموحدة EN 12004 والمواصفات القياسية المصرية م ق م ٤١١٨.
- منتج يوفى اشتراطات المواصفات الفنية للمصنع رقم CMBI ١٠٢١

مجالات الاستعمال:

- مادة فائقة الجودة للصلق البلاط القيشاني و الزجاجي والموزايكو ولتثبيت وحدات الألواح الرغوية والصوف الزجاجي ووحدات البياض على الأسطح الخرسانية والحوائط والطوب.
- يمكن أيضاً استعماله كمونة تثبيت الوحدات الخرسانية الخفيفة والطوب بجميع أنواعه.
- مناسب للاستعمال الداخلي والخارجي.
- يستخدم في حمامات السباحة وخزانات المياه والمطابخ والحمامات.

الخواص الفنية: (عند ٢٥°م)

اللون	رمادي
- الكثافة (مسحوق) (كجم/لتر)	٠,٠٢ ± ١,٧٥
- الكثافة (مونة جافة) (كجم/لتر)	٠,٠٢ ± ٢,٠٠
- زمن الشك الابتدائي	٦٠ دقيقة
- زمن الشك النهائي	ساعتان
- مقاومة شد التماسك EN1348	< ٥ كجم/سم ^٢
- معدل الاستهلاك لبلاط السيراميك	١,٥ - ٢,٥ كجم/م ^٢
- معدل الاستهلاك لوحات البوليسترين	٠,٠ - ١,٠ كجم/م ^٢

طريقة الاستعمال:

- تنظيف الأسطح من الأتربة والأملاح والزيوت ومواد الدهانات الجيرية والقابلة للإزالة بالماء.
- في حالة الحوائط ذات القابلية العالية لامتصاص الماء (مثل حوائط الخرسانة المسامية الخفيفة) يجب دهان وجه تخضيري من محلول سيتوكس يو (الحقف بالماء بنسبة حوالى ١ : ١).
- يخلط مسحوق سيتوكس يو جيداً مع حوالى ٣٠٪ من الماء النظيف (حوالى ١٤-١٦ لتر ماء لكل ٥٠ كجم سيتوكس يو) بحيث تكون المونة الناتجة ذات درجة تشغيل كافية تمكن من عدم سقوطها من الطالوش أثناء الاستعمال.
- يمكن استعمال المونة لمدة ٣ إلى ٤ ساعات بعد خلطها ولا تستعمل بواقى عند بدء تصلبها.
- تفرد مونة سيتوكس يو بسكينة معجون مشربشرة مع الضغط جيداً على المونة أثناء عملية الفرد.
- ويسبب التماسك السريع بين المونة والأسطح سهولة وسرعة وإجاز العمل وعموماً يمكن ضبط وضع البلاط فوق المونة خلال ساعة على الأكثر من فرد المونة على الأسطح.
- يتم تنظيف المعدات المتسعملة بالماء بعد إتمام عملية التشغيل مباشرة.
- التخزين : يحفظ في مكان جاف ١٢ شهر في ظروف التخزين الجافة.
- العبوات : ٥ كجم، ٢٥ كجم، ٥٠ كجم شكائتر.

