

## كيما بوكسى ١٠١

دهان إيبوكسى حَضِيرى ودهان مقوى للأسطح.

### المواصفات العامة:

كيما بوكسى ١٠١ منتج منخفض اللزوجة أساسه راتنجات الإيبوكسى المعدلة على هيئة مركبين حاوى للمذيبات .

### مجال الاستعمال:

- مقوى للأسطح الخرسانية (يدهن وجهين).
- دهان حَضِيرى للدهانات الإيبوكسية ولركبات حثشو الفواصل مثل سيتوكول ٣٠٠٠ (يدهن وجه واحد).
- لمعالجة الأسطح المسامية (يدهن وجه واحد).

### المواصفات الفنية: (عند ٢٥°م)

شفاف	اللون
٣٠٪ ± ١٪	- نسبة المواد الصلبة (بالوزن)
٠,٠٢ ± ٠,٩٠	- الكثافة (كجم/لتر)
٤ : ١	- نسبة خلط المركبين أ، ب بالوزن
٨ ساعات	- فترة التشغيل
(وتقل فترة التشغيل بزيادة درجة الحرارة)	
ساعتان	- زمن الجفاف الابتدائى
٢٤ ساعة	- زمن الجفاف النهائى
٧ أيام	- فترة التصلب الكامل
١٢ - ٢٤ ساعة	- وقت دهان الوجه التالى
٥° م	- أقل درجة حرارة للتشغيل
كيم سولف ٥ (٥٪ اذا لزم)	- المذيب
١٠٠ - ٢٠٠ جم/م <sup>٢</sup> /وجه	- معدل الاستهلاك
(طبقاً لمسامية السطح)	

### طريقة التشغيل:

- يجب أن يكون السطح المراد دهانه نظيفاً جافاً وخالياً من الأتربة والزيوت والشوائب الأخرى.
- بعد خلط مركبى كيما بوكسى ١٠١ خلطاً ميكانيكياً بخلاط ميكانيكى بطئ السرعة (٣٠٠ لفة/دقيقة) جيداً يمكن دهانه بالفرشاة أو مسدس الرش أو الرولة.
- فى حالة تشغيل كيما بوكسى ١٠١ فى حجرات مغلقة يجب تهويتها جيداً.
- تغسل الادوات بعد الاستعمال مباشرة بمادة كيم سولف ١ .

التخزين : لمدة عامان فى عبوات مغلقة وفى ظروف تخزين مناسبة.

### العبوات:

- مجموعة من مركبين (أ+ب) زنة ١ كجم، ٤ كجم.
- يتم الخلط - بالوزن - طبقاً لما هو مدون على العبوات.

