كيمابوكسى ١١٠

- دهان إيبوكسى معدل بالقار للحديد والخرسانة ذو مقاومة فائقة للكيماويات.

المواصفات العامة:

- كيما بوكسى ١١٠ هو دهان ايبوكسى حاوى للمذيبات من مركبين اساسه ايبوكسى معدل بالقار .
- مطابق لخواص المواصفة م ق م رقم ٣٣٠٣ .
- معتمد من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لعزل مشاريع الصرف الصحى .

مجال الاستخدام:

- يستخدم كيما بوكسى ١١٠ عندما تستدعى الحاجة لدهان ذا مقاومة عالية للكيماويات والتآكل والاحتكاك .
- يستخدم كيما بوكسى ١١٠ فى دهان الخزانات و المواسير التى تحت الأرض أو تحت الماء والسفن ومنشآت الطرق والكبارى والمنشآت الخاصة بالصرف الصحى .. ألخ .
- يمكن دهان وجه واحد أو وجهين أو أكثر من كيما بوكسى ١١٠ .

المواصفات الفنية: (عند ٢٥°م)

- اللون	أسود - بنى
- نسبة المواد الصلبة (بالوزن)	٧٠٪ ± ١٪
- الكثافة (كجم/لتر)	١,٣٢ ±٠,٠٢
- نسبة خلط المركبين أ. ب بالوزن	٤ : ١
- فترة التشغيل	٤ساعات
(و تقل فترة التشغيل بزيادة درجة الحرارة)	
- زمن الجفاف الابتدائى	ساعتان
- زمن الجفاف النهائى	٢٤ ساعة
- فترة التصلد الكامل	٧ أيام
- وقت دهان الوجه التالى	١٢-٢٤ ساعة
- أقل درجة حرارة للتشغيل	٥°م
- المذيب	كيم سولف ٥ (١٠٪عند الحاجة)
- معدل الاستهلاك (نظرى)	٢٥٠جم/م٢/ وجه (السمك ١٠٠ميكرون)

طريقة الاستعمال:

- يجب أن يكون السطح المراد دهانه نظيفاً جافاً وخالياً من الزيوت والأتربة والمواد الغريبة .
- بعد خلط المركبين أ. ب خلطاً ميكانيكياً جيداً بخلاط ميكانيكى بطئ السرعة(٣٠٠لفة/دقيقة) يدهن كيما بوكسى ١١٠ بالفرشاه أو الرولة أو الرش .
- إذا استعمل كيما بوكسى ١١٠ فى أماكن مغلقة فيجب تهويتها جيداً أثناء التشغيل .
- تغسل الادوات بعد الاستعمال مباشرة بمادة كيم سولف ١ .

التخزين:

لمدة عامان فى عبوات مغلقة وفى ظروف تخزين مناسبة .

العبوات:

- مجموعة من مركبين (أ+ب) زنة ١كجم، ٤كجم .
- يتم الخلط - بالوزن - طبقاً لما هو مدون على العبوات .

كيماويات البناء الحديث
المركز الرئيسى : ٣١٩ شارع الهرم - الجيزة
ت/ ٣٥٨٥٣٩١٧ - ٣٥٨٥٤٠٨٤ - ٣٥٨٥٤١١٨ (٢٠٢) + ف : ٣٥٨٥٩٨٥٨(٢٠٢) +